Chemcolor sustav antikorozijske zaštite

Epoxykolor shop primer

Osnovni brzosušivi epoxy 2K radionički premaz • učvršćivači LJETNI i RAPID

Namjena upotrebe

Upotrebljava se kao kratkotrajna antikorozijska zaštita metalnih površina. Upotrebljava se kao temeljni premaz za razne uređaje, nadogradnje prijevoznih sredstava, metalne konstrukcije, proizvodnju poljoprivrednih strojeva i drugo.

Svojstva

- dobro prianja na metalne podloge
- LJETNI: Brzo sušenje
- RAPID: vrlo brzo sušenje
- ne sadrži kromate ni olovo
- pri zavarivanju ne gori i ne stvara neugodan miris

Područja primjene

- upotrebljava se kao temeljni premaz za razne uređaje, nadogradnje prijevoznih sredstava, metalne konstrukcije, proizvodnju poljoprivrednih strojeva i drugo.
- omogućuje privremenu antikorozijsku zaštitu tijekom 6 mjeseci
- Univerzalna podloga za sve vrste međupremaza i završnih premaza

Tehnički podatci*

		RAPID			LJETNI		
Pakiranje	A	25 kg			20 kg		
	B – učvršćivač	5 kg			10 kg		
Omjer miješanja	Maseno	A : B = 5 : 1			A : B = 2 : 1		
	Volumno	A : B = 3,5 : 1			A : B = 1.25 : 1		
Vrijeme upotrebljivosti smjese	Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C	10 °C	20 °C	30 °C
	Vrijeme [h]	5	4	3	10	8	6
Temperatura pri primjeni		5 do 30 °C. Najmanje 3 °C iznad rosišta.			10 do 30 °C. Najmanje 3 °C iznad rosišta.		
Vlažnost pri primjeni		Minimalno 30 i maksimalno 85% relativna vlažnost zraka					
Razrjeđivanje		EPOXY RAZRJEĐIVAČ					
Vrijeme sušenja	Temperatura [°C]	10 °C	20 °C	30 °C	10 °C	20 °C	30 °C
(suho na prašinu / suho na dodir)	Vrijeme [min]	20 / 40	10 / 20	6 / 15	20/40	10 / 20	6/ 15
potpuno suho	Vrijeme [dani]	13	8	6	14	8	6
Međupremazni interval	Minimalni	10 min					
	Maksimalni	Neograničen					
Preporučena debljina filma	Mokra	cca 90 mikrona					
	Suha	25 mikrona					
Teoretska izdašnost	20 µm dft	11.2 m2/L 8.7 m2/kg			11.6 m2/L 10.0 m2/kg		
Nijanse		siva, oksidno crvena			oksidno crvena, siva		
Sjaj		mat					
Suha tvar	Maseno Volumno	50 ± 2% 30 ± 2%			46 ± 2% 30 ± 2%		
Gustoća	Smjesa	1.20 ± 0.05 g/ml			1.15 g/ml		
Viskoznost	Smjesa, ISO 2431	18 ± 2 s F4 (20°C)			17 s F4 (20°C)		
Prianjanje		ISO: 0 / ASTM: 5B					
Sadržaj HOS/VOC		IIA(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: < 650 g/l			IIA(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: < 750 g/l		

(*Svi tehnički podatci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podatci mogu odstupati ovisno o uvjetima pri primjeni na koje nemamo utjecaja. dft-debljina suhog filma)

Priprema podloge

Dobra praksa

Površina mora biti suha, čista, bez nečistoća, masnih mrlja, hrđe, ostataka troske, soli, ili drugih onečišćenja koja bi onemogućila dobro prianjanje. Varovi, popravljene površine, spojevi i površinska oštećenja otkrivena tijekom pripreme površine moraju biti prikladno očišćeni i obrađeni prije nanošenja boje.

Površine, koje su oksidirale poslije pripreme i prije bojenja, moraju biti obrađene sukladno s prikladnim standardom. Proučite propisane standarde. Za dodatne savjete kontaktirajte tehničko odjeljenje Chemcolor-a.

Metali

Površine očistite otapalima za uklanjanje nečistoća kao na primjer ulja, masti, soli, prljavštine i oznaka prije pripreme površine za bojanje. Vrlo izložene površine ili površine namijenjene namakanju potrebno je pripremiti po ISO 8504-2 metodi odnosno pjeskati po ISO 8501-1 SA 2.5. Poslije čišćenja mora biti površina čista s hrapavošću između 25 i 50 mikrona.

Uvjeti pri nanošenju

Temperature podloge mora biti barem 3°C iznad temperature rosišta kod nanošenja.

LJETNI: Temperatura od 10 do 30 °C.

RAPID: Temperatura od 5 do 30 °C.

Ta temperatura važi za zrak, površinu i materijal. Površina mora biti vidno suha.

Relativna vlaga zraka: 30% - 85%

Priprema i primjena materijala

LJETNI: Preporučujemo da prije upotrebe obje posude zagrijete na sobnu temperaturu (20 °C, najmanje 15 °C). Omjer miješanja je 2 : 1 (maseno), a vrijeme upotrebljivosti smjese približno 8 h (20 °C i normalni radni uvjeti). Nakon isteka vremena upotrebljivosti premaz se ne smije nanositi jer mogu nastati problemi s prianjanjem, sušenjem ili sjajem.

RAPID: Preporučujemo da prije upotrebe obje posude zagrijete na sobnu temperaturu (20 °C, najmanje 15 °C). Omjer miješanja je 5 : 1 (maseno), a vrijeme upotrebljivosti smjese približno 4 h (20 °C i normalni radni uvjeti). Nakon isteka vremena upotrebljivosti premaz se ne smije nanositi jer mogu nastati problemi s prianjanjem, sušenjem ili sjajem.

Komponenti A dodamo komponentu B u točnom omjeru i s električnom miješalicom dobro promiješamo (2-3 min) na niskim obratima (LJETNI: 300-400 min-1; RAPID: 200-400 min-1). Preporučujemo, da mješavinu prelijete u čistu posudu i još jednom brzo promiješate, kako bi izbjegli greške pri miješanju.

LJETNI: EPOXYKOLOR SHOP PRIMER može se nanositi kistom, valjkom, airless ili zračnim prskanjem. Prije nanošenja dobro promiješati. U otvorenim posudama boju treba prekriti razrjeđivačem, dobro zatvoriti i potrošiti u kratkom roku.

RAPID: EPOXYKOLOR SHOP PRIMER RAPID može se nanositi kistom, valjkom, airless ili zračnim prskanjem. Prije nanošenja dobro promiješati. U otvorenim posudama boju treba prekriti razrjeđivačem, dobro zatvoriti i potrošiti u kratkom roku. Nanošenje kistom ili valjkom prikladno je za manje površine i lokalne popravke. Pri nanošenju kistom, u usporedbi s prskanjem, potrebno je više nanosa kako bi se postigla propisana debljina suhog filma.

Kist/valjak

Kist: Prirodna vlakna

Valjak: Prirodan ili sintetički

Razrjeđivanje: do 5% Epoxy razrjeđivač

Airless

Tlak: 170-200 Bar

Mlaznica: .013-.021

Razrjeđivanje: nije potrebno

Zračno prskanje

Zračna mlaznica: 1.3 – 1.5 mm

Tlak zraka: 3.1 - 5.1 bar

Razrjeđivanje: do 5% Epoxy razrjeđivač

Nanošenje kistom odnosno valjkom prikladno je za manje površine i lokalne popravke. Kod nanošenja kistom u odnosu na špricanje je potrebnih više nanosa kako bi se postigla propisana debljina suhog filma. Razrjeđivanje je ovisno od uvjeta kod nanosa i temperature boje.

Čišćenje

Epoxy ili Nitro razrjeđivač. Ako propisani razrjeđivači nisu dostupni, samo za čišćenje upotrijebite MEK, MIBK, ksilen, smjesu ksilena i MEK-a ili MIBK-a u omjeru 50:50, ili aceton.

Premazni sistemi

Preko EPOXYKOLOR SHOP PRIMER-a s LJETNIM ili RAPID učvršćivačem moguće je nanositi sve tipove međuslojnih i završnih premaza.

Čišćenje alata i površina

Alat i radnu opremu očistite odmah nakon završetka rada razrjeđivačem sa Epoxy, Nitro razrjeđivačem ili Acetonom odnosno mehanički.

Skladištenje

Upotrebljivost proizvoda u dobro zatvorenom neoštećenom originalnom pakiranju, skladištenom u suhom prostoru na temperaturi između +5°C i +25°C, je 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Napomene

Svi tehnički podaci, navedeni u ovom tehničkom listu, baziraju na laboratorijskim pretragama. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno od uvjeta upotrebe, na koje nemamo utjecaj.

Odgovornost Chemcolor na pritužbu bilo koje vrste, kao na primjer nemarnost ili objektivna odgovornost za gubitak ili štetu, nastalu iz obavljenog posla, povezano s ili zbog upotrebe proizvoda, ne smije u nikojem slučaju prijeći kupovnu cijenu proizvoda ili dijela proizvoda, koji daju povod za zahtjev. U nikojem slučaju Chemcolor ne odgovara za posljedičnu ili slučajnu štetu. Premazi na bazi epoksida na UV izloženosti postaju žuti i kreda. Nepravilno miješanje, pogrešan omjer miješanja, različiti plinovi ili izloženost djelomično stvrdnute boje vanjskim vremenskim uvjetima (UV zračenje, vlaga) mogu uzrokovati promjenu nijanse. Bijele i svijetle nijanse posebno su osjetljive na žutilo. Korištenje RAPID učvršćivača pojačat će žutenje i kredanje karakterističko za epoksidne boje.

Zaštitne mjere:

- Prilikom ugradnje u zatvorenim nezračenim prostorima potrebno je osigurati prisilno zračenje. Materijal se ne smije ugrađivati u blizini otvorene vatre ili varenja.
- Prilikom rada potrebno je nositi zaštitnu opremu; rukavice, naočale i drugo.
- Prije jela i poslije završetka rada potrebno je zamijeniti prljavu odjeću i oprati ruke.
- Potrebno je pridržavati se sigurnosnih upozorenja na etiketi ambalaže.

Važna upozorenja:

- Nestvrdnut/nevezan materijal potrebno je maknuti sukladno zakonskim propisima. Potpuno stvrdnut materijal možete ostaviti na komunalnoj deponiji sukladno zakonskim propisima.
- Precizne sigurnosne mjere, fizikalni, toksikološki i ekološki podaci za proizvod navedeni su u sigurnosnom listu, koji je dostupan u prodajnoj službi Chemcolor ili na internet stranici www.chemcolor.si.

Ovi podaci baziraju na našem dosadašnjem iskustvu i pažljivim istraživanjima. Uvjeti za rad na objektima i poznavanje samog rada utječu na kakvoću izvođenja. Uspjeh vašeg rada ovisan je od stručne ocjene podloge kod primopredaje i praktičnom iskustvu kod izbora prikladnog proizvoda. Molimo, da kod rada slijedite i preporuke proizvođača i sigurnosni list proizvoda.