

Chemcolor sistem antikorozijske zaščite

Purkolor emajl

Dvokomponentni poliuretanski emajl

Namen uporabe

PURKOLOR EMAJL je narejen iz akrilnega veziva, izocianatnega trdilca in vremensko izjemno obstojnih pigmentov. Namenjen je za zaščito kmetijskih in gradbenih strojev, železnih konstrukcij, tovornih vozil in drugih kovinskih predmetov.

V sistemu z odgovarjajočim temeljnim in medslojnim premazom je primeren za izpostavo v agresivni industrijski ali morski atmosferi – C5 po ISO EN 12944.

Lastnosti

- izjemna mehanska, kemijska in vremenska odpornost
- zelo dobra pokrivnost
- trajnost in elastičnost barvnega filma
- hitro sušenje
- enostavno nanašanje

Področja uporabe

- uporaben v kombinaciji z različnimi temeljnimi premazi
- maksimalna odpornost na vremenske, kemijske in mehanske vplive

Tehnični podatki*

Pakiranje	A	25 kg		
	B	5 kg		
Mešalno razmerje	Utežno	A : B	=	100 : 20
Odprti čas uporabe	Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
	Čas [h]	8	5	2
Temperatura pri uporabi		3°C nad temperaturo rosišča		
Vlažnost pri uporabi		Minimalno 30 in maksimalno 85% relativna zračna vlažnost		
Redčenje		PURKOLOR RAZREDČILO , SV49-0100 (visoki sijaj)		
Čas sušenja	Temperatura [°C]	10 °C	20 °C	30 °C
		1/5	0.5/3	0.4/2
prašno suh / suh na oprijem	Čas [h]			
presušen	Čas [dni]	12	8	6
Pospešeno sušenje	Odžračevanje	10 minut		
	Pogoji	cca 80°C - 30 minut		
Temperaturna obstojnost	(suha temperatura)	150°C – dolgotrajna, 200°C kratkotrajna		
Medpremazni interval	Minimalni	16 h pri 25°C		
	Maksimalni	168 h		
Priporočena debelina filma	Mokra	cca 110 mikronov		
	Suha	60 mikronov		
Teoretična poraba	60 µm dft	9.6 m2/L 8.2 m2/kg		
Nianse		RAL ali NCS		
Sijaj		Sijaj, polmat, mat		
Suha snov	Utežna Volumska	64 - 71 ± 2%		
		58 - 64 ± 2%		
Gostota	Mešanica	1.05 - 1.25 g/ml		
Viskoznost	ISO 2431	60-90 s F6 (20°C)		
Oprijem		ISO: 0 / ASTM: 5B		

Vsebnost HOS/VOC

IIA(i), 500 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 460 g/l

(*Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva. dft-debelina suhega filma)

Priprava podlage

Dobra Praksa

Površina mora biti suha, čista brez nečistoč, mastnih madežev, rje, ostankov žlindre, soli ali ostalih kontaminantov, ki bi onemogočili dober oprijem. Vari, popravljane površine, stiki in površinske poškodbe odkrite med pripravo površine morajo biti primerno očiščene in obdelane pred nanosom barve. Upoštevati je potrebno med-premazne intervale uporabljenih temeljnih ali medslojnih premazov.

Površine, ki so oksidirale po pripravi in pred barvanjem, morajo biti obdelane v skladu s primernim standardom. Preučite predpisane standarde. Za dodatne nasvete se obrnite na tehnično službo Chemcolor-ja.

Obnovitev starih premazov

Pripravite površino s čiščenjem s topili za odstranitev nečistoč. Uporabite standard ISO 8501-1 St 2 ročno čiščenje ali ISO St 3 čiščenje s pomočjo strojnega orodja, da odstranite korozijo in slabo oprijeto barvo ter pripravite površino v skladu s standardom. Prekrijte robove dobro oprijete barve 5-10 cm z novo barvo – primerjem. Obrusite sijoče površine, da zagotovite profil za oprijem. Naredite testno polje, da zagotovite kompatibilnost stare in nove barve.

Pogoji pri nanašanju

Temperatura podlage mora biti najmanj 3°C nad točko rosišča pri nanašanju.

Temperatura: 5° - 30°C

Ta temperatura velja za zrak, površino in material. Površina mora biti vidno suha.

Relativna zračna vlaga: 30% - 85%

Priprava in uporaba materiala

Priporočamo, da pred uporabo obe posodi segrejemo na sobno temperaturo (20°C, minimalno 15°C). Mešalno razmerje je 5 : 1 (utežno), uporabnost mešanice je cca 5h (20°C in normalne delovne razmere). Po pretečenem času uporabe premaza ne smemo nanašati, ker se lahko pojavijo težave z oprijemom, sušenjem ali sijajem.

Komponenti A dodamo komponento B v natančno določenem razmerju in z električnim mešalom dobro premešamo (2-3 min) pri nizkih obratih (300-400 min⁻¹). V izogib mešalnim napakam, priporočamo, da mešanico prelijete v čisto posodo in še enkrat hitro premešate.

PURKOLOR EMAJL lahko nanašamo s čopičem, valjčkom, airless ali zračnim brizganjem. Pred aplikacijo dobro premešati.

V odprtih vedrih je potrebno barvo zaliti z razredčilom in dobro zatesniti ter porabiti v kratkem času.

Čopič/valjček

Čopič: Naravna vlakna

Valjček: Naraven ali sintetičen

Redčenje: 5% PUR razredčilo

Airless

Tlak: 170-200 Bar

Šoba: .013-.021

Redčenje: 5-15% PUR razredčilo

Zračno brizganje

Zračna šoba: 1.3 – 2.0 mm

Tlak zraka: 3.1 - 5.1 bar

Redčenje: 10-15% PUR razredčilo

Nanašanje s čopičem oziroma valjčkom je primerno za manjše površine in lokalne popravke. Pri nanašanju s čopičem je v primerjavi z brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega filma potrebnih več nanosov. Redčenje je odvisno od pogojev pri nanašanju in temperature barve.

Čiščenje

PUR ali Nitro razredčilo. Če predpisana razredčila niso na voljo, uporabite MEK, MIBK, ksilen, 50:50 mešanico ksilena in MEK ali MIBK, ali aceton samo za čiščenje.

Premazni sistemi

PURKOLOR EMAJL se lahko uporablja kot zaključni premaz v sistemih s temeljnimi premazi EPOXYKOLOR PRIMER CH 400, EPOXYKOLOR PRIMER CH 500, CH 700, CH 800, VMESNI DEBELOSLOJNI, VMESNI MIOX, AGROPRIMER.

Čiščenje orodja in površin

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu s PUR razredčilom, Acetonom ali Nitro razredčilom oziroma mehansko.

Skladiščenje

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave.

Opombe

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Odgovornost Chemcolor na pritožbo katerekoli vrste, kot na primer malomarnost ali objektivna odgovornost za izgubo ali škodo, nastalo iz opravljenega dela, povezano z ali zaradi uporabe proizvodov, ne sme v nobenem primeru preseči nakupne cene proizvodov ali dela proizvodov, ki dajejo povod za zahtevek. V nobenem primeru Chemcolor ne odgovarja za posledično ali naključno škodo.

Zaščitni ukrepi:

- Pri vgradnji v zaprtih neprezračenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja.
- Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo.
- Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.
- Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.

Pri polmat in mat izvedbi nanesti le 60 mikronov mokrega filma (30 mikronov suhega), da se matirno sredstvo ne potopi.

Pomembna opozorila:

- Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.
- Natančni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikološki in ekološki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v prodajni službi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Ti podatki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in praktičnih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoštevate tudi priporočila proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek.