

Barve za betonske površine

BLANCO+

Bela notranja pralna barva z visoko pokrivnostjo

Namen uporabe

Blanco+ je visokokakovostna notranja stenska barva, izdelana na osnovi sodobnih polimernih veziv v vodni disperziji. Primerna je za osnovna ali osvežitvena barvanja notranjih sten in stropov, pa tudi za določene dekorativne tehnike. Posušeni barvni film omogoča dihanje sten, ima mat videz in dosega 2. razred odpornosti na mokro drgnjenje.

Lastnosti in področja uporabe

- enostavno vzdrževanje in profesionalen videz površine
- Izdelek ne vsebuje težkih kovin in ima nizko vsebnost HOS.
- dobro »dihanje« - paropropustnost
- hitra in cenovno ugodna rešitev z optimalnimi lastnostmi.
- na vseh trdno oprijeti starih disperzijskih premazih, različnih ometih, izravnalnih masah, betonu, mavčno-kartonskih ploščah, papirnatih, flis ali steklenih tapetah itd.

Tehnični podatki

Podatek	Vrednost in pogoji
Pakiranje	15 L
Temperatura pri uporabi	Minimalno 5°C do 35°C (temperatura zraka in podlage)
Vlažnost pri uporabi	Minimalno 30 in maksimalno 80% relativna zračna vlažnost
Sušenje	3 ur (20°)
Naslednji nanos	4 - 6 ur
Poraba 2 sloja	cca 0,16-0,19 l/m ²
Paroprepustnost	Sd (100 µm) <0,018 m – razred 1 · (zelo paropropustna)
Pokrivnost	Razred 2 (8 m ² /l)
Odpornost na mokro drgnjenje	Razred 2
Sijaj	Mat
Nianse	Belo
Aktivna snov	60 ± 2 mas.%; 45 ± 2 vol%
Gostota	1,55 ± 0,04 g/ml · DIN EN ISO 2811-2 20°C
Vsebnost HOS/VOC	IIA(a), 30 g/l (2010); produkt vsebuje: max. 0,99 g/l

(*Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.)

Uporaba in delo

Priprava podlage

Podlaga mora biti čvrsta, suha, čista, brez prahu, maščob in slabo vezanih delcev.

Za sveže omete: sušenje 1 dan/mm debeline, beton: min. 1 mesec.

Stare premaze, ki niso obstojni, je treba odstraniti.

Zidne plesni odstranimo z dezinfekcijo.

Osnovni premaz:

AKRILNA Emulzija za običajne podlage

Pri obnovitvenem barvanju običajno premaz ni potreben.

Priprava barve:

Redčenje masno 3,5% ali volumsko 5%. potrebna 1 do 2 sloja.

Za večje površine priporočamo egalizacijo barve iz vsaj treh veder.

Med delom ni dovoljeno dodatno redčenje, niansiranje ali druga sprememba sestave.

Nanašanje:

Priporočamo uporabo dolgodlakega valjčka (18–20 mm) ali čopiča za disperzijske barve.

Površine barvamo brez prekinitev od roba do roba.

Za vogale, robove itd. uporabimo čopič ali manjši valjček.

Možen je tudi nanos z brizganjem (diza 517, tlak min. 60 barov).

Vzdrževanje

Prah odstranimo z metlico ali sesalcem. Madeže obrišemo z vlažno krpo in blagim čistilom, nato speremo s čisto vodo.

Če čiščenje ne zadošča, priporočamo osvežitveni nanos barve (1–2 sloja). Običajno brez osnovnega premaza.

Čiščenje orodja in površin

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu z vodo z dodatkom milnice, kasneje pa z Acetonom ali Nitro razredčilom oziroma mehansko.

Skladiščenje

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave.

Opombe

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Svež material mora biti zaščiten pred vlago, kondenzacijo ali vodo vsaj 5 ur po nanosu. Za zunanje aplikacije, nanašati ko temperatura podlage pada. Če je potrebno segrevati zrak in podlago, ne uporabiti grelcev, ki oddajajo velike količine CO₂ ali vlage (plinski, parafinski ali ostali grelci na fosilna goriva. Za segrevanje uporabiti samo električne grelce.

Zaščitni ukrepi

- Pri vgradnji v zaprtih neprezračanih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja.
- Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo.

- Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.
- Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.

Pomembna opozorila

- Premaz se mora pred uporabo aklimatizirati v delovnem okolju za najmanj 24 ur.
- Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugače mora biti transportno sredstvo ogrevano.
- Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.
- Natančni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikološki in ekološki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v prodajni službi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Ti podatki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in praktičnih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoštevate tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge in varnostni list za omenjeni izdelek.