

Sustav zaštite drva

Lesoton Lazura

Tankoslojni lazurni premaz za drvo

Namjena upotrebe

LESOTON LAZURA lazurni je, estetsko-dekorativni i zaštitni premaz za drvo. Njime se boje i štite vanjske i unutarnje drvene površine, poput obloga, prozora, vrata, grilja i ograda.

Osobine

- laka primjena
- zaštita drva od utjecaja sunca - sadržaj UV filtera
- elastičnost - zaštitni film ne puca i ne ljušti se
- ne sadrži biocide

Područja upotrebe

- za vanjske i unutarnje drvene površine, kao što su oplata, prozori, vrata, kapci, ograde...

Tehnički podatci*

Podatak	Vrijednost ili uputa
Pakiranje L	0.75, 1, 2.5, 4, 5, 10, 20, 200 ili 1.000
Temperatura tijekom uporabe	3°C iznad temperature rosišta
Vlaga tijekom upotrebe	Najmanje 30% i najviše 85% relativne vlažnosti
Vlažnost drva	Vlažnost drva prije tretmana treba biti < 15%
Razrjeđivanje	SINTETIČKI RAZRJEĐIVAČ. Nije dopušteno razrjeđivanje prije uporabe, osim u industrijskim procesima uz poseban dogovor.
Teoretska potrošnja	Za jedno nanošenje potrebno nam je cca 0,1 L LESOTON LAZURE po m ² .
Nijanse	Proizvodi se u standardnim nijansama boja: bezbojna, bor, tikovina, orah, palisandar, ebanovina, mahagonij, kesten, ariš, hrast, šumsko zelena, maslinasto zelena i druge - po želji kupca.
Suha tvar Masena	22 – 26 % - ovisno o nijansi
Gustoća 20°C	približno 0,88 - 0,92 g/ml, ovisno o nijansi
HOS/VOC sadržaj	IIA(f), 700 g/l (2010); proizvod sadrži: najviše 610 g/l

(*Svi tehnički podaci navedeni u ovom podatkovnom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno o okolnostima uporabe, na koje mi nemamo utjecaja. dft - debljina suhog filma)

Priprema podloge

NOVO NEOBRAĐENO DRVO

Prije zaštite drvo ne smije biti ni presuho ni prevlažno jer oboje može prouzročiti konstrukcijsku nestabilnost: izvijanje, pucanje, bubrenje ili skupljanje. Drvo mora biti konstrukcijski pravilno ugrađeno i ne smije biti u dodiru s tlom. Vodoravne i rezane površine preporučuje se dodatno mehanički zaštititi ili osigurati da voda može otjecati s površine. Što je površina glađa, završni izgled bit će

ljepši. Za odličan završni izgled preporučujemo lagano brušenje prije svakog premaza. Prije svakog premaza s površine i alata uklonite prašinu i ostale nečistoće koje bi mogle negativno utjecati na prianjanje boje i završni izgled.

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura: 5 °C – 30 °C. Ova temperatura vrijedi za zrak, podlogu i materijal. Površina mora biti vidljivo suha.

Relativna vlažnost zraka: 30 % – 85 %.

Priprema i upotreba materijala

POSTUPCI KORIŠTENJA

Nanosí se na drvo kistom ili umakanjem.

KOLIČINA PRIMJENE

Za jedan nanos potrebno je cca 0,1 L LESOTON LAZURE po m². Za učinkovitu vanjsku zaštitu drva obvezna su tri premaza, a za unutarnju su dovoljna dva. Kao posljednji sloj koristiti LESOTON TOPLAZURU.

PRIPREMA BOJE

Boju je prije upotrebe potrebno dobro promiješati kako bi se eventualne naslage pomiješale i dobila homogena smjesa.

MEĐUSLOJNI INTERVAL

24 sata.

SUSTAVI PREMAZA

Lesolit Primer · Lesoton lazura · Lesoton toplazura

Skladištenje

Pogodno vrijeme skladištenja je 5 godina. Čuvati između +5 i 25°C. Otvorene posude moraju biti dobro zatvorene nakon upotrebe. Čuvati u originalnom spremniku.

Dodatna upozorenja

Nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti kako zrak ne bi utjecao na boju. Manje količine koje preostanu nakon bojanja prelijte u manju posudu da bude puna i dobro zatvorite da ne bi ušao zrak. LESOTON LAZURU se može skladištiti samo u punoj, dobro zatvorenoj ambalaži, jer u protivnom može s vremenom polimerizirati (želirati).

Za obnovu prethodno lakiranih površina preporučamo miješanje LESOTON LAZURE u odabranoj nijansi s bezbojnom LESOTON LAZUROM u omjeru 1:1 kako bi se spriječilo tamnjenje drva.

Korištenje bezbojne nijanse (također s UV zaštitom) preporuča se samo za unutarnje prostore.

Napomene

Svi tehnički podaci, navedeni u ovom tehničkom listu se zasnivaju na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno od uvjeta upotrebe, na koje nemamo utjecaj. Odgovornost Chemcolora na pritužbu bilo koje vrste, kao na primjer nemarnost ili objektivna odgovornost za gubitak ili štetu, nastalu iz obavljenog posla, povezano s ili zbog upotrebe proizvoda, ne smije ni u kojem slučaju prijeći kupovnu cijenu proizvoda ili dijela proizvoda, koji daju povod za zahtjev. Chemcolor ni u kojem slučaju ne odgovara za posljedičnu ili slučajnu štetu.

ZAŠTITNE MJERE

- Prilikom primjene u zatvorenim neprozračenim prostorima potrebno je osigurati prisilnu ventilaciju.
- Materijal se ne smije ugrađivati u blizini otvorene vatre ili zavarivanja.
- Prilikom rada potrebno je nositi zaštitnu opremu; rukavice, naočale i ostalo.
- Prije jela i poslije završetka rada potrebno je zamijeniti prljavu odjeću i oprati ruke.
- Obavezno se pridržavajte sigurnosnih upozorenja na etiketi ambalaže.

VAŽNA UPOZORENJA

- Nestvrdnut/nevezan materijal potrebno je ukloniti sukladno zakonskim propisima. Potpuno stvrdnut materijal možete ostaviti na komunalnoj deponiji sukladno zakonskim propisima.
- Detaljne sigurnosne mjere te fizikalni, toksikološki i ekološki podaci za proizvod navedeni su u sigurnosno-tehničkom listu, koji je dostupan u prodajnoj službi Chemcolora ili na internet stranici www.chemcolor.si.

Ovi podaci se zasnivaju na našem dosadašnjem iskustvu i pažljivim ispitivanjima. Uvjeti za rad na objektima i poznavanje samog postupka izrade utječu na kakvoću izvođenja. Uspjeh vašeg rada ovisan je od stručne ocjene podloge kod primopredaje i praktičnom iskustvu kod izbora prikladnog proizvoda. Molimo, da kod rada slijedite i preporuke proizvođača i sigurnosni list proizvoda.