Pascal sustav nijansiranja

Pascal SU

Univerzalna pigmentna pasta na bazi otapala

Namjena

PASCAL SU je sustav univerzalnih pigmentnih pasti na bazi otapala za nijansiranje jednokomponentnih i dvokomponentnih sustava. Mogu se upotrebljavati u visokoučinkovitim nevodenim industrijskim premazima i premazima za održavanje. Kompatibilne su s više sustava na bazi otapala:

Akrilni sustavi, alkidni sustavi, celulozni lakovi, klorkaučukovi premazi, epoksidni sustavi, poliesteri, poliuretani, emajli za pečenje i drugi sustavi na bazi otapala.

Svojstva

- Izvrsna svojstva boje
- Vrlo dobra stabilnost pri skladištenju
- Prikladno za nijansiranje na prodajnom mjestu i u industriji
- Bojila bez amina ne reagiraju s izocijanatima; smolni sustav ne sadrži vodu ni slobodne amine.

Tehnički podaci

Kod	Opis proizvoda	Pigment [%]	Gustoća [g/ml]	Toplinska postojanost [°C]	Vremenski utjecaji Puni ton / 1/25		Svjetlost Puni ton / 1/25		Otpornost na otapala
W031	Bijela	65	1,94	>200	5	5	8	8	5
Y131	Oksidno žuta	50	1,59	180	5	5	8	8	5
Y134	Zelenkasto žuta	20	1,06	200	5	4	8	7	4-5
Y137	Limunsko žuta	40	1,40	200	4-5	4-5	8	7	5
Y138	Sunčano žuta	40	1,39	200	4-5	4-5	8	7	5
O231	Crvenkasto narančasta	18	1,06	160	5	4	8	7	4-5
O233	Narančasta	40	1,40	200	4-5	4-5	8	7	5
R331	Oksidno crvena	58	1,86	>200	5	5	8	8	5
R334	Organsko crvena HQ	20	1,07	200	4-5	4	8	8	5
V431	Ružičasta	13	1,03	200	5	4	8	7	5
V432	Ljubičasta	8	1,02	200	4-5	4	8	7-8	4-5
M531	Ftalno plava	17	1,06	200	5	4-5	8	7	5
G631	Ftalno zelena	18	1,09	200	5	5	8	8	5
B931	Duboko crna	25	1,12	>200	5	5	8	8	5
B935	Crna za nijansiranje	8	1,03	>200	5	5	8	8	5
B939	Srebrna	55	1,55	>500	5	5	8	8	5

Kod postojanosti na vremenske utjecaje i svjetlost prvi se podatak odnosi na puni ton, a drugi na posvjetljenje 1/25.
Svi podaci dobiveni su izravno od dobavljača pigmenata; preporučuje se pojedinačno testiranje.

Uzorci boja

Puni ton / Posvijetljeni ton		Puni ton / Posvijetljeni ton	
W031		O231	
Y131		O233	
Y134		V431	
Y137		V432	
Y138		M531	
R331		G631	
R334		B931	
		B935	

Uzorak boje nije priložen.
B939