

Pascal niansirni sistem

Pascal SU

Univerzalna pigmentna pasta na osnovi topil

Namen uporabe

PASCAL SU je sistem univerzalnih pigmentnih past na osnovi topil za niansiranje enokomponentnih in dvokomponentnih sistemov. Uporabljajo se lahko v visokozmogljivih nevodnih industrijskih in vzdrževalnih premazih. Združljive so z več sistemi na osnovi topil: Akrilni sistemi, alkidni sistemi, celulozni laki, klorokavčukovi premazi, epoksidni sistemi, poliestri, poliuretani, pečni emajli in drugi sistemi na osnovi topil.

Lastnosti

- Izjemne barvne lastnosti
- Zelo dobra stabilnost med skladiščenjem
- Primerno za niansiranje na prodajnem mestu in v industriji
- Barvila brez aminov ne reagirajo z izocianati; smolni sistem ne vsebuje vode ali prostih aminov.

Tehnični podatki

Koda	Opis izdelka	Pigment [%]	Gostota [g/ml]	Toplotna obstojnost [°C]	Vremenski vplivi Polni ton / 1/25		Svetloba Polni ton / 1/25		Odpornost na topila
W031	Bela	65	1,94	>200	5	5	8	8	5
Y131	Oksidno rumena	50	1,59	180	5	5	8	8	5
Y134	Zelenkasto rumena	20	1,06	200	5	4	8	7	4-5
Y137	Limonino rumena	40	1,40	200	4-5	4-5	8	7	5
Y138	Sončno rumena	40	1,39	200	4-5	4-5	8	7	5
O231	Rdečkasto oranžna	18	1,06	160	5	4	8	7	4-5
O233	Oranžna	40	1,40	200	4-5	4-5	8	7	5
R331	Oksidno rdeča	58	1,86	>200	5	5	8	8	5
R334	Organsko rdeča HQ	20	1,07	200	4-5	4	8	8	5
V431	Rožnata	13	1,03	200	5	4	8	7	5
V432	Vijolična	8	1,02	200	4-5	4	8	7-8	4-5
M531	Ftalno modra	17	1,06	200	5	4-5	8	7	5
G631	Ftalno zelena	18	1,09	200	5	5	8	8	5
B931	Globoko črna	25	1,12	>200	5	5	8	8	5
B935	Črna za niansiranje	8	1,03	>200	5	5	8	8	5
B939	Srebrna	55	1,55	>500	5	5	8	8	5

Pri odpornosti na vremenske vplive in svetlobo je prvi podatek za polni ton, drugi za posvetlitev 1/25.

Vse podatke smo pridobili neposredno od dobaviteljev pigmentov; priporočamo individualno testiranje.

Barvni vzorci

Polni ton / Posvetljeni ton



W031



Y131



Y134



Y137



Y138



R331



R334

Polni ton / Posvetljeni ton



O231



O233



V431



V432



M531



G631



B931



B935

Barvni vzorec ni priložen.
B939